

Pokračování tab. III.

Pol.	Název konstrukce	Požární odol. v minutách	Obr.	Poznámka
14. ^x	Azbestocementová deska (4 mm), pazdeřová deska (34 mm), azbestocementová deska (4 mm), o celkové tloušťce 42 mm	80		Pozemní stavby České Budějovice 73/70
15. ^x	Azbestocementová deska (4 mm), pěnový polystyrén (48 mm), azbestocementová deska (4 mm), o celkové tloušťce 56 mm	15		VÚPS Praha 34/68
16. ^x	Azbestocementová deska (4 mm), papírové voštiny (40 mm), Azbestocementová deska (4 mm), o celkové tloušťce 48 mm	15		VÚPS Praha 34/68
17.	Lignátová deska (6 mm), papírová voština (30 mm), pěnový polystyrén (30 mm), lignátová deska (6 mm), o celkové tloušťce 72 mm	15	III/12 str.74	
18. ^x	Lignátová deska (6 mm), papírová voština vyplněná perlitem (50 mm), lignátová deska (6 mm), o celkové tloušťce 62 mm	30	III/13 str.74	Výzkumný ústav dřevařský Praha 16/66